

Описание	Показатель	Допускаемые отклонения
Масса бумаги площадью 1 м <sup>2</sup> , г/м <sup>2</sup>	83,5	-3,5/+0,5
Толщина для бумаги площадью 1 м <sup>2</sup> , мкм	113	± 3
Жесткость при статическом изгибе (15°), мН в машинном направлении (MD) не менее	130	
Жесткость при статическом изгибе (15°), мН в поперечном направлении (CD) не менее	60	
Шероховатость по Бендтсену, мл/мин	110-210	
Белизна по СIE, %	168	±2
Непрозрачность, %, не менее	94	
Прочность поверхности к выщипыванию, № свечи, не менее	14	
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60), г/м <sup>2</sup>	20-30	
Влажность, %	3,9 – 5,3	
Массовая доля золы, %, не менее	19	
Щелочной резерв минимальный, моль/кг	0,4	

Количество листов в пачке 500 (±2 %).

Листы формата: А4 – 210х297 мм.

Предельные отклонения по формату листа не должны превышать:

- по длине и ширине ±0,5 мм;
- по косине ± 0,5 мм.

Бумага сертифицирована на соответствие ГОСТ Р 57641-2017

Устойчива к старению и сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9706-2000

Система менеджмента сертифицирована на соответствие ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

**Производитель:**

Филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме,

Россия, 165651, г. Коряжма, Архангельская обл., ул., им. Дыбцына, д. 42

✉ officeraper@ilimgroup.ru    🌐 Сайт АО «Группы «Илим» ilimgroup.ru

🌐 Сайт офисных бумаг «Илим» officeraper.ilimgroup.ru